

Identificação Técnica

Produto alquídico modificado de secagem rápida.

Campo de Aplicação

Na proteção do chassi dos veículos e na indústria metalomecânica onde se exige uma secagem rápida dos materiais pintados de forma a permitir a sua manipulação após poucas horas de aplicação.

Propriedades

Secagem rápida e fácil aplicação;
Elevado brilho;
Excelente aderência;
Propriedades anticorrosivas.

Características

Cor: Catálogo

Aspeto: Brilhante

Densidade (23°C): 0,98 ± 0,02 (preto)

Viscosidade (23°C): 800 – 1500 mPa.s (preto)

Viscosidade de Aplicação (23°C): 25" - 27" Ford IV

Rendimento Teórico: 8 ± 2 m² / Litro (50 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 30 – 40 minutos **Profundidade:** 4 horas **Repintura:** Máximo 2 horas

Teor em COV

TDS-2004/42/IIB (e) (840). Max. 580 g/l.

O valor máximo para a categoria B(e) é de 840 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 580 g/l COV.

Aplicação

Preparação da Superfície: De uma forma geral as superfícies devem estar isentas de poeiras, gorduras e limpas. Embora o Esmalte Para Chassis Resistente tenha excelente aderência sobre ferro macio, recomenda-se o uso do Primário Silaca Primer para melhor proteção da superfície a pintar.

Processo de Aplicação:

Pistola convencional e trincha (pequenas áreas). Diluir para a viscosidade recomendada quando a aplicação for feita à pistola. Misturar bem o produto antes de utilizar. Aplicar uma a duas demãos em camadas finas e homogêneas. A segunda demão deverá ser dada no máximo até 2 horas após a primeira demão.

Pressão de ar: 3,5 – 4,5 bar **Diluição:** 20% (volume) (para a pistola convencional)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Diluyente Sintético Industrial (S2622-L)

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando proteção devida, tal como luvas, máscara, óculos, etc.
Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L, 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.