

Identificação Técnica

Solução de solventes numa resina à base de poliolefina clorada.

Campo de Aplicação

Nos materiais plásticos em geral, proporcionando melhores aderências dos sistemas a aplicar. Recomendado em plásticos de difícil aderência (ex.: EPDM – Copolímero Polipropileno/Etileno e Propileno Dieno).

Propriedades

Boa aderência;
Pronto e fácil de aplicar.

Características

Cor: Incolor

Densidade (23°C): 0,87 ± 0,02

Rendimento Teórico: 17 m² / Litro (2 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem

Ao ar: 3 - 4 minutos **Repintura:** Logo após secagem do primário ou meses depois

Teor em COV

TDS-2004/42/IIIB (c) (780). Máx. 731 g/l.

O valor máximo para a categoria B(c) é de 780 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no máx. 731 g/l COV.

Aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície plástica deve ser lixada com folha de lixa (grão 600) e desengordurada.

Processo de Aplicação:

Agitar bem antes de usar. O primário deve ser aplicado tal como fornecido (não deve ser diluído). Aplicar duas demãos simples ou uma demão cruzada (espessura recomendada ± 10 µm). Pode ser, também, aplicada a rolo ou mergulho. Deixar secar e aplicar o restante sistema de pintura desejado. A secagem física dá-se em 3 - 4 minutos. A repintura pode ser efetuada logo após a secagem do primário ou meses depois.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando proteção devida, tal como luvas, máscara, óculos, etc.
Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

½ L e 1 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.