

Identificação Técnica

Produto acrílico monocomponente de secagem rápida.

Campo de Aplicação

Indicado para a repintura automóvel, para a aplicação em metais ferrosos e metais não ferrosos (ligas leves).

Propriedades

Secagem rápida e fácil lixagem;
Boa resistência à corrosão e excelente para retoques;
Aplicável diretamente ao metal ou em superfícies pintadas;
Permite a repintura húmido sobre húmido (*ver nota 1*).

Características

Cor: Creme

Densidade (23°C): $1,23 \pm 0,02$

Viscosidade (23°C): 2500 ± 500 mPa.s

Rendimento Teórico: 10 ± 2 m² / Litro (40 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Isento de poeiras: ± 15 minutos **Seco:** 1 hora **Repintura:** Mínimo 30 minutos

Teor em COV

TDS-2004/42/IIIB (c) (540). Máx. 540 g/l.

O valor máximo para a categoria B(c) é de 540 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no máx. 540 g/l COV.

Aplicação

Preparação da Superfície: De uma forma geral a superfície deve estar bem seca, isenta de poeiras e gordura.

Processo de Aplicação:

Pistola. Após diluição, aplicar o produto em duas demãos cruzadas com intervalo de 5 minutos, com pressão na linha de ar de 3 – 4 Kg/cm² utilizando um bico de 1,5 – 1,8 mm. A viscosidade de aplicação recomendada é de 20" – 22" em Ford IV.

Diluição: 25% $\pm$ 2% (volume)

Diluyente Recomendado: Diluyente Sintético Industrial (S2622-L)

Nota 1: Permite a repintura húmido sobre húmido com um esmalte 2 componentes (mínimo 30 minutos de espera à temperatura ambiente).

Nota 2: Quando a temperatura ambiente for superior a 23°C, recomenda-se utilizar adicionalmente o Diluyente Atrasador (S2603-L) juntamente com o Diluyente Sintético Industrial (S2622-L) na proporção 1:1 de modo a que perfaçam 25% $\pm$ 2% de diluição. Desta forma, consegue-se evitar a pulverização e o efeito "casca de laranja".

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando proteção devida, tal como luvas, máscara, óculos, etc.
Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L e 5 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer fim particular, como também nenhuma responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.