

Identificação Técnica

Produto à base de resinas de poliéster insaturadas, cargas e pigmentos selecionados.

Campo de Aplicação

Betume poliéster de elevada qualidade para repintura automóvel. Indicado para a regularização e enchimento de superfícies de vários tipos de substratos: aço, aço galvanizado e poliéster reforçado com fibra de vidro.

Propriedades

Fácil aplicação;
Endurecimento rápido;
Elevado poder de enchimento;
Fácil lixagem.

Características

Cor: Creme
Aspeto: Fosco
Densidade (23°C): 1,69 ± 0,03
Viscosidade (23°C): 560 ± 50 mPa.s (T-F/5)
Pot-life (20°C): 5 a 6 minutos

Secagem (20°C)

Seco: ± 5 minutos **Lixável:** 30 a 45 minutos

Teor em COV

TDS-2004/42/IIIB (b) (250). Max. 250 g/l.

O valor máximo para a categoria B(b) é de 250 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 250 g/l COV.

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície deve estar lixada, desengordurada, limpa e seca antes de aplicar o betume.

O betume Poly Auto pode ser aplicado diretamente sobre a pintura existente desde que seja bem lixada e desengordurada e quando a zona a reparar não ultrapassa as camadas de tinta chegando ao substrato.

As superfícies que apresentem metal exposto devem ser previamente tratadas com o primário Silaca Primer 2C (1:1) sendo depois necessário aplicar um aparelho (ex.: Aparelho Acrílico HS 4:1 ou Primário Acrílico 1K creme) antes de aplicar o betume Poly Auto

Processo de Aplicação:

Com a espátula de aplicação, retirar da embalagem original a quantidade de betume necessária para a aplicação e adicionar o endurecedor na proporção indicada fazendo uma mistura homogênea. Aplicar imediatamente a mistura nas zonas a corrigir.

Se for necessário aplicar mais do que uma camada de betume deve-se aguardar pelo menos 30 minutos, lixando previamente a seco.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

O betume Poly Auto, depois de seco, deve ser sempre lixado com uma lixa de grão P80-P120 e finalizado com lixas de grão P180-P240.

Após a lixagem e secagem do betume, deve-se proceder à aplicação do Aparelho Acrílico HS (S1815-L) antes de iniciar a pintura.

Proporção da mistura:

Betume: 100 g **Endurecedor (S1851-K):** 2 – 3 g

Nota 1: Não aplicar diretamente o betume sobre o primário Silaca Primer 2 Componentes ou outro *wash primer*.

Nota 2: Deve-se preparar somente a quantidade a utilizar porque os componentes reagem quimicamente de forma violenta dando origem, após poucos minutos, a uma massa dura. Depois dos componentes misturados não voltar a colocar na embalagem original e evitar o contato das ferramentas utilizadas com o betume.

Nota 3: Adicionar e respeitar sempre as misturas recomendadas. Se adicionar maior quantidade de endurecedor irá produzir defeitos significativos na película de tinta.

Nota 4: Não lixar a água.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando proteção devida, tal como luvas, máscara, óculos, etc. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

Betume: 1 e 2 kg **Endurecedor:** 40 g

Estabilidade em Armazém

Betume: Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

Endurecedor: Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.