

## Identificação Técnica

Produto monocomponente de efeito texturado médio baseado em resinas acrílicas modificadas de secagem ao ar.

## Campo de Aplicação

Na repintura automóvel para usar em partes plásticas sem necessidade da aplicação prévia de um primário de aderência e com a possibilidade de ser repintado.

## Propriedades

Efeito texturado médio;  
Excelente aderência ao substrato;  
Possibilidade de repintura.

## Características

**Cor:** Preto

**Aspeto:** Fosco

**Densidade (23°C):** 1,02 ± 0,03

**Viscosidade (23°C):** 1500 ± 500 mPa.s

**Rendimento Teórico:** 5 ± 1 m<sup>2</sup> / Litro / Demão (espessura seca de 35 µm)

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Isento de poeiras:** 5 - 10 minutos    **Tato:** 30 minutos    **Total:** 8 horas    **Repintura:** Mínimo 4 horas

## Teor em COV

TDS-2004/42/IIB (e) (840). Máx. 641 g/l.

O valor máximo para a categoria B(e) é de 840 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no máx. 641 g/l COV.

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície deve encontrar-se limpa, isenta de poeiras, gorduras e seca. Aconselha-se limpar as peças com um diluente desengordurante para eliminar vestígios de cera ou outras substâncias gordurosas.

### Processo de Aplicação:

Pistola convencional com bico de 1,7 - 1,9 mm à pressão de 3 - 4 bar.

**Diluição:** 10 - 20% (volume)

**Diluyente Recomendado:** Diluyente Sintético Industrial (S2622-L)

**Diluyente Limpeza:** Diluyente Sintético Industrial (S2622-L) ou Diluyente Celuloso (S2501-L)

## Segurança

Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas, vestuário e proteção ocular. Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

## Embalagens

1 L

## Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer caso particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.