

## Identificação Técnica

Produto formulado à base de resinas de Hydro-Pliolite® segundo uma nova tecnologia EBS (Emulsified Binding System) para aplicação em interior e exterior.

## Campo de Aplicação

Indicado para a aplicação em paredes e fachadas de interior e exterior, quando se pretende reforçar a proteção e melhorar a aderência das tintas de acabamento. Permite o acabamento com qualquer tipo de tinta aquosa.

## Propriedades

Boa aderência das tintas de acabamento;  
Baixo odor;  
Fácil aplicação;  
Uniformização da absorção do substrato;  
Boa capacidade de penetração do substrato;  
Boa filmidificação em condições difíceis.

## Características

**Cor:** Branco

**Aspeto:** Mate

**Densidade (23°C):** 1,44 ± 0,02

**Viscosidade (23°C):** 2000 ± 500 mPa.s

**Rendimento Teórico:** 9 - 12 m<sup>2</sup> / Litro / Demão

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte (porosidade), espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Superficial:** ± 1 hora      **Repintura:** 4 - 6 horas

## Teor em COV

**Limite UE (Cat. A/g):** 30 g/l (2010)

**Contém no máximo:** 30 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral, as superfícies a pintar devem encontrar-se secas, isentas de gorduras e poeiras. Se for no exterior, aconselha-se uma limpeza com jato de água, deixar secar e retocar as zonas danificadas.

### Em Superfícies Novas:

Deve-se aguardar pela cura completa do cimento (1 mês). Antes de aplicar o produto é aconselhável escovar cuidadosamente a superfície para eliminar eventuais partículas soltas.

### Em Superfícies Pintadas:

Retirar bem toda a tinta “velha” mal aderente. Se necessário, retocar as zonas danificadas e proceder como em rebocos novos.

### Em Superfícies Contaminadas:

Com algas ou fungos, recomenda-se limpar previamente com o CleanWall (S0791-L).

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

#### **Processo de Aplicação:**

Rolo (anti gota), trincha e pistola Airless.

Homogeneizar bem o produto e aplicar uma demão (ver esquema de diluição).

Em rebocos irregulares ou substratos com elevada absorção é aconselhável aplicar duas demãos do produto.

#### **Diluição:**

**Trincha ou Rolo:** aplicar o produto tal e qual como é fornecido

**Pistola Airless:** se necessário diluir com 5 – 10 % de água potável

**Obs.:** Em rebocos afagados (com menor absorção) ou em situações de repintura sobre tintas envelhecidas é aconselhável diluir o produto com 25% de água potável.

**Diluyente Recomendado/Limpeza:** Água Potável

**Nota:** As superfícies não devem estar acima dos 25°C e deve ser evitada a aplicação nas horas de maior calor, chuva ou ventos fortes.

#### **Segurança**

A aplicação deve ser feita em locais devidamente arejados, utilizando proteção devida tal como luvas, máscara, óculos, etc. Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança. Manter fora do alcance das crianças.

#### **Embalagens**

5 L e 15 L

#### **Estabilidade em Armazém**

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto (entre 5 a 35°C), seco e bem ventilado.

#### **A. CLEMENTE, LDA.**

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.