

Identificação Técnica

Produto formulado com emulsões de acetato de vinilo de excelente qualidade.

Campo de Aplicação

É indicado para rebocos areados, lisos, fibrocimento, betão, entre outros, onde seja necessário proceder à fixação de cal existente.

Propriedades

Excelente aderência aos suportes;
Índice reduzido de cheiro durante a aplicação;
Aplicável em exterior e interior.

Características

Cor: Leitoso

Aspeto: Filme contínuo e mate

Densidade (23°C): 1,00 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 3500 ± 500 mPa.s

Rendimento Teórico: 10 - 12 m² / Litro (20 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

3 - 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/g): 30 g/l (2010)

Contém no máximo: 30 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, as superfícies devem estar devidamente secas, duras, limpas e libertas de areias mal aderentes. No caso de repinturas é muito importante remover toda a cal “velha” mal aderente com a ajuda de uma escova.

Processo de Aplicação:

Rolo, trincha e pistola.

Proceder à mistura do Fixocal com água na proporção indicada e aplicar uma demão.

Deixar secar bem antes de aplicar a tinta de acabamento.

Diluição: 2 partes de Fixocal: 1 parte de Água (mínimo)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar proteção devida tal como luvas, máscara, óculos, etc. Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança. Não deitar os resíduos no esgoto.

Embalagens

1 L, 5 L e 15 L

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.