

Identificação Técnica

Primário formulado à base de um veículo óleo resinoso com pigmentação adequada.

Campo de Aplicação

Indicado na preparação de paredes interiores para posterior acabamento com tintas aquosas. Adequado também para superfícies com absorção intensa e não uniforme.

Desenvolvido especialmente para regularizar e uniformizar a absorção em superfícies como o pladur.

Propriedades

Substitui a primeira demão de tinta;

Regulariza a absorção da superfície;

Ótima lixagem;

Evita o aparecimento de manchas de brilho e cor na aplicação da tinta de acabamento;

Boas propriedades antialcalinas;

Excelente aderência aos suportes pulverulentos.

Características

Cor: Branco ou cores claras

Aspeto: Fosco

Densidade (23°C): 1,48 - 1,54

Viscosidade (23°C): 110" - 130" Ford IV

Rendimento Teórico: 10 - 14 m² / Litro

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 30 minutos

Repintura: 2 - 3 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/h): 750 g/l (2010)

Contém no máximo: 750 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, as superfícies devem estar secas, isentas de poeiras e gorduras.

No caso de repintura deve ser retirada toda a tinta "velha" mal aderente.

Processo de Aplicação:

Trincha ou rolo. Depois de homogeneizar bem, aplicar uma demão do produto tal como é fornecido.

Diluição: Se a superfície for pouco porosa recomenda-se a diluição do produto até 20%.

Diluyente Recomendado/Limpeza: Diluyente Sintético (S2621-L)

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Consultar a ficha de dados de segurança.

Embalagens

1 L, 5 L e 20 L

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.