

Identificação Técnica

Produto aquoso formulado à base de uma dispersão acrílica.

Campo de Aplicação

Apropriado para a preparação de todos os tipos de madeira sempre que se pretenda um acabamento de poro fechado.

Propriedades

Regulariza a absorção da madeira;
Fácil aplicação;
Boa lixagem;
Secagem rápida;
Bom enchimento;
Ausência de cheiro.

Características

Cor: Leitoso

Aspeto: Mate

Densidade (23°C): $1,03 \pm 0,02$

Viscosidade (23°C): 1500 ± 500 mPa.s

Rendimento Teórico: 10 - 12 m² / Litro

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Isento de Poeiras: ± 10 minutos

Manipulável: ± 30 minutos

Duro: 24 horas

Lixagem: 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/e): 130 g/l (2010)

Contém no máximo: 2,0 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras e de gorduras.

Recomenda-se que se efetue uma lixagem prévia com uma lixa fina antes da aplicação do Tapa Poros Aquoso.

Processo de Aplicação:

Pistola e trincha.

Aplicar diretamente sobre a madeira a temperatura atmosféricas moderadas. Evitar a aplicação com humidade relativa elevada. O número demãos varia consoante o grau de porosidade da madeira.

Diluição: Trincha: Sem diluição

Pistola: Até 5% de água

Segurança

Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Manter fora do alcance das crianças.

Embalagens

1 L e 5 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.