

Identificação Técnica

Verniz formulado com base em dispersões acrílicas especiais.

Campo de Aplicação

Produto indicado para o envernizamento de madeiras em interior (portas, armários, mobiliário, rodapés, entre outros).

Propriedades

Elevada retenção de brilho;
Boa dureza e elasticidade;
Ausência de cheiro e fácil aplicação.

Características

Cor: Incolor
Aspeto: Brilhante, ½ brilho e mate
Densidade (23°C): 1,04 ± 0,02 (brilhante)
Viscosidade (23°C): 1300 ± 300 mPa.s (brilhante)
Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão (30µm)
Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Isento de Poeiras: 30 minutos **Manipulável:** 4 horas **Duro:** 24 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/e): 130 g/l (2010) **Contém no máximo:** 2,4 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Em madeiras já envernizadas ou pintada recomenda-se uma lixagem prévia com folha fina antes de aplicar o verniz.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo ou pistola convencional. Homogeneizar bem o verniz antes de iniciar a aplicação. Aplicar duas a três demãos cruzadas com intervalo de 4 horas entre as mesmas, alisando sempre no sentido dos veios da madeira. A primeira demão pode ser substituída por uma demão de Tapa Poros Aquoso (S0881-L). Para um acabamento ainda mais perfeito, recomenda-se uma ligeira lixagem entre demãos.

Diluição: 1ª Demão: máximo 5% de água **Demãos seguintes:** Sem diluição
Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Nota: Não aplicar o verniz a temperatura inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando haja previsão ou chuva nos dias seguintes à aplicação do verniz.

Segurança

Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Manter fora do alcance das crianças.

Embalagens

1 L, 5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.