

## Identificação Técnica

Verniz formulado com resinas alquídicas, resinas alquídicas modificadas com uretano e pigmentos inorgânicos.

## Campo de Aplicação

Indicado para a proteção e decoração de madeiras interiores (portas, janelas, móveis, entre outros) e exteriores (caixilharias, varandas, casas de madeira, entre outros).

## Propriedades

Boa resistência à intempérie e raios ultravioleta;  
Excelente aspeto decorativo;  
Repelente à água;  
Boa lacagem;  
Flexível e fácil aplicação.

## Características

**Cor:** Catálogo

**Aspeto:** Acetinado

**Densidade (23°C):** 0,97 ± 0,02

**Viscosidade (23°C):** 90" ± 10" Ford IV

**Rendimento Teórico:** 10 - 12 m<sup>2</sup> / Litro / Demão

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Isento de poeiras:** 1 hora      **Duro:** 24 horas

## Teor em COV

**Limite EU (Cat. A/e):** 400 g/l (2010)      **Contém no máximo:** 400 g/l COV

## Aplicação

**Preparação da Superfície:** As superfícies devem estar limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Em madeiras já envernizadas ou pintadas recomenda-se uma lixagem, raspagem ou "quima" para remover o revestimento existente e permitir a penetração do verniz Sildex Low Voc. No caso de madeiras muito resinosas, aconselha-se uma lavagem previa com Diluente Celuloso (S2501-L). Se a madeira estiver contaminada por fungos e caruncho, deve ser dada uma demão de Imunizador para Madeira Incolor (S1141-L) antes de aplicar o verniz Sildex Low Voc.

**Processo de Aplicação:** Trincha, rolo ou pistola. Homogeneizar bem antes de iniciar a aplicação. Aplicar duas demãos com intervalo de 5 a 7 horas, alisando sempre no sentido dos veios da madeira. Entre demãos é aconselhável proceder a uma ligeira lixagem com lixa de grão fino para melhorar o acabamento.

**Diluição:** Sem diluição      **Diluyente Limpeza:** Diluyente Sintético (S2621-L)

**Nota:** Em madeiras exteriores aconselha-se a aplicação de verniz Sildex corado devido à sua maior resistência relativamente ao verniz Sildex incolor.

## Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Aplicar em locais devidamente arejados.

## Embalagens

¼ L, 1 L, 5 L e 20 L

## Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.