

Identificação Técnica

Solução de resinas de silicone em solventes alifáticos.

Campo de Aplicação

Proteção de paredes em betão, tijolo, telha, granito ou calcárias expostas aos agentes atmosféricos.

Propriedades

Eficácia total após 24 horas;

Proteção invisível e duradoura contra os malefícios dos agentes atmosféricos;

Elevada penetração nas paredes (2 - 5 mm);

Película impermeável à água, permeável aos gases e vapor de água permitindo a "respiração" das paredes;

Reduz as humidades interiores, diminuindo assim a tendência para o aparecimento de salitre;

Evita a degradação dos materiais pela ação dos agentes atmosféricos e mantém o aspeto inicial durante anos;

Aplicável sobre rebocos frescos e bastante alcalinos;

Conserva as suas características hidrófobas por longos períodos que podem atingir 10 anos.

Características

Cor: Incolor

Aspeto: Líquido transparente

Densidade (23°C): 0,85 ± 0,05

Rendimento Teórico: 4 - 6 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte (porosidade), espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície deve encontrar-se seca, isenta de poeiras e gorduras. As fissuras devem ser previamente reparadas.

Processo de Aplicação:

Aplicável à trincha podendo, também, ser aplicado a rolo e pistola convencional.

Aplicar o produto, preferencialmente, em pequenas áreas de forma a cobrir toda a áreas a proteger.

A aplicação de duas demãos "molhado sobre molhado" assegura maior eficácia do desempenho do produto.

Na aplicação de pistola convencional deve-se ter em atenção que a aplicação deve ser realizada próxima do suporte evitando a formação de nevoeiro. A pressão de ar deve ser baixa (inferior a 2 Kg / cm²).

Diluição: Pronto a aplicar

Nota: Não aplicar o produto em dias que se preveja ou esteja chuva, deve-se para o tratamento e cobrir totalmente as áreas impregnadas.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de manusear o produto.

Embalagens

1 L e 5 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.