

Identificação Técnica

Produto baseado numa emulsão betuminosa asfáltica de aspeto pastoso solúvel em água.

Campo de Aplicação

Produto especialmente desenvolvido para isolamento de terraços pisáveis, mas não transitáveis. Indicado também para isolamento, impermeabilização e proteção de betão, cimento e madeira em ambiente húmido. Adequado para reparação de fendas e juntas como barreira à humidade por capilaridade.

Propriedades

Elevado poder de impermeabilização;
Excelente resistência à água e humidade;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Preto

Aspeto: Acetinado

Densidade (23°C): 1,32 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 18000 ± 1000 mPa.s

Rendimento Teórico: 1 - 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 6 horas **Repintura:** 24 horas (dependendo da espessura aplicada)

Teor em COV

Limite EU (Cat. A/c): 40 g/l **Contém no máximo:** 11 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar seca, bem limpa, isentas de ferrugem, gordura ou qualquer outro contaminante que possa prejudicar a aplicação e aderência.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo, espátula ou pistola. Agitar até homogeneização completa. Aplicar duas a três demãos à viscosidade fornecida. Este produto deve ser aplicado em espessura (demãos generosas) como se tratasse de uma membrana elástica.

Diluição: Sem diluição

Diluyente Limpeza: Água

Nota: Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 10°C nem superiores a 45°C. A humidade relativa deve ser inferior a 80%.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Utilizar em locais bem ventilados.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.