

Identificação Técnica

Produto baseado numa emulsão acrílica modificada, com pigmentos e cargas de elevada resistência e fibras, conferindo alta elasticidade.

Campo de Aplicação

Produto especialmente desenvolvido para isolamento de terraços pisáveis, mas não transitáveis. Indicado também para isolamento, impermeabilização e proteção de betão, cimento e madeira em ambiente húmido. Adequado para reparação de fendas e juntas como barreira à humidade por capilaridade.

Propriedades

Elevado poder de impermeabilização;
Excelente resistência à água e humidade;
Boa resistência à intempérie;
Elevado grau de elasticidade e fácil aplicação.

Características

Cor: Diversas

Aspetto: Acetinado

Densidade (23°C): 1,25 ± 0,05

Viscosidade (23°C): 35000 ± 5000 mPa.s

Rendimento Teórico: 1 - 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 2 - 4 horas

Duro: 24 horas

Repintura: 16 horas (mínimo)

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010)

Contém no máximo: 40 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar seca, bem limpa, isentas de ferrugem, gordura ou qualquer outro contaminante que possa prejudicar a aplicação e aderência. Em repinturas, recomenda-se a limpeza e remoção da tinta mal aderente e aplicar o Stop Sil – Isolador Acrílico Aquoso.

Processo de Aplicação:

Rolo, espátula ou pistola. Homogeneizar bem o conteúdo antes de aplicar. Para garantir uma boa impermeabilização, aplicar três demãos generosas de forma a se obter uma espessura seca de 1,5 mm (mínimo).

Diluição: 1ª Demão: 15% de água

Demãos seguintes: Sem diluição

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Nota: Não aplicar o produto se estiver a chover, geada, temperatura inferior a 10°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar com a superfície muito quente por exposição direta ao sol.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.