

Identificação Técnica

Produto formulado à base de asfaltos, solventes e pigmentos auxiliares.

Campo de Aplicação

Produto indicado para impermeabilização de caves, muros e paredes soterradas ou não soterradas. Adequado, também, para reparação de fendas e juntas como barreira à humidade por capilaridade.

Propriedades

Elevada impermeabilização;
Excelente poder de penetração;
Alta elasticidade;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Preto

Densidade (23°C): $1,35 \pm 0,10$

Viscosidade (23°C): 22500 ± 2500 mPa.s (5/50)

Rendimento Teórico: ± 1 m² / Kilo

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 6 horas **Repintura:** 24 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/i): 500 g/l (2010)

Contém no máximo: 500 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície deve encontrar-se seca, bem limpa, isentas de ferrugem, gordura ou qualquer outro contaminante que possa prejudicar a aplicação e aderência.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo, brocha ou pistola airless.

Agitar até homogeneização completa. Aplicar em camada seca “forte” (300 – 400 µm) para que a eficácia da impermeabilização seja apropriada.

Diluição: Em aplicação com Pistola Airless recomenda-se 30 – 40% de diluição.

Bico da Pistola: 4 mm

Diluyente Limpeza: Qualquer diluyente, sintético ou celuloso, com exceção de água.

Nota: O aterro deve-se ser feito após 48 horas, no mínimo, da aplicação do Betuminoso Silaca.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Utilizar em locais bem ventilados. Em caso de projeção para o aplicador, lavar a zona abundantemente com água e sabão. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

1 Kg, 5 Kg, 25 Kg e 200 Kg

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.