

Identificação Técnica

Produto baseado numa emulsão acrílica modificada, com pigmentos e cargas de elevada resistência, conferindo alta elasticidade e impermeabilização.

Campo de Aplicação

Produto especialmente desenvolvido para isolamento de terraços pisáveis, mas não transitáveis. Indicado também para isolamento, impermeabilização e proteção de fachadas em betão. Adequado para reparação de fendas e juntas como barreira à humidade por capilaridade.

Propriedades

Elevado poder de impermeabilização;
Excelente resistência à água e humidade;
Boa resistência à intempérie;
Elevado grau de elasticidade e fácil aplicação.

Características

Cor: Diversas

Aspeto: Acetinado

Densidade (23°C): 1,27 ± 0,03

Viscosidade (23°C): 25000 ± 5000 mPa.s

Rendimento Teórico: 3-4 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 2 - 4 horas

Duro: 24 horas

Repintura: 16 horas (mínimo)

Teor em COV

Limite EU (Cat. A/c): 40 g/l

Contém no máximo: 40 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar seca, bem limpa, isenta de ferrugem, gordura ou qualquer outro contaminante que possa prejudicar a aplicação e aderência. Em repinturas, recomenda-se a limpeza e remoção da tinta mal aderente e a aplicação do Stop Sil – Isolador Acrílico Aquoso.

Sobre juntas de dilatação ou sobre fendas com largura superior a 1 mm, recomenda-se a utilização de tela de reforço. Se as fissuras forem demasiado largas, deve-se proceder à sua reparação.

Processo de Aplicação: Rolo, espátula ou pistola. Homogeneizar bem o conteúdo antes de aplicar. Para garantir uma boa impermeabilização, aplicar três demãos generosas de forma a se obter uma espessura seca de 1,5 mm (mínimo).

Diluição: 1ª Demão: 15%- 20% de água (Volume) **Demãos seguintes:** Sem diluição

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Nota: Não aplicar o produto se estiver a chover, geada, temperatura inferior a 10°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar com a superfície muito quente por exposição direta ao sol.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser audividas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Utilizar em locais bem ventilados. Ficha de dados de segurança disponível a pedido.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.