

## Identificação Técnica

Produto baseado numa emulsão acrílica modificada, com pigmentos, cargas especiais e fibras de vidro, conferindo um revestimento de alta elasticidade e impermeabilização.

## Campo de Aplicação

Produto especialmente desenvolvido para isolamento de terraços pisáveis e transitáveis ocasionalmente. Adequado para a impermeabilização de fendas e juntas de largura inferior a 1 mm. Também para reparação de zonas com pequenas fissuras.

## Propriedades

Elevado poder de impermeabilização;  
Excelente resistência à microfissuração;  
Excelente resistência à água e humidade;  
Boa resistência à intempérie;  
Elevado grau de elasticidade, acompanhando pequenos movimentos de contração e dilatação do suporte;  
Fácil aplicação.

## Características

**Cor:** Diversas

**Aspetto:** Acetinado

**Densidade (23°C):** 1,27 ± 0,03

**Viscosidade (23°C):** 25000 ± 5000 mPa.s

**Rendimento Teórico:** 2-3 m<sup>2</sup> / Litro / Demão

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Superficial:** 2 - 4 horas

**Duro:** 24 horas

**Repintura:** 16 horas (mínimo)

## Teor em COV

**Limite EU (Cat. A/c):** 40 g/l

**Contém no máximo:** 40 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

A superfície deve estar seca, bem limpa, isenta de ferrugem, gordura ou qualquer outro contaminante que possa prejudicar a aplicação e aderência. Em repinturas, recomenda-se a limpeza e remoção da tinta mal aderente e a aplicação do Stop Sil – Isolador Acrílico Aquoso.

**Processo de Aplicação:** Aplicar a Trincha ou Rolo adequado.

Homogeneizar bem o conteúdo antes de aplicar. Para garantir uma boa impermeabilização, recomenda-se aplicar três demãos generosas de forma a se obter uma espessura seca de 1,5 mm (mínimo).

**Diluição: 1ª Demão:** 15%- 20% de água (Volume)

**Demãos seguintes:** Sem diluição

**Diluyente Recomendado/Limpeza:** Água

**Nota:** Não aplicar o produto se estiver a chover, geada, temperatura inferior a 10°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar com a superfície muito quente por exposição direta ao sol.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser audividas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.

## Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Utilizar em locais bem ventilados. Ficha de dados de segurança disponível a pedido.

## Embalagens

5 L e 15 L

## Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.