

Identificação Técnica

Tinta de ferro em base aquosa.

Campo de Aplicação

Indicado na decoração de móveis, paredes, colunas, portas, entre outros, quando se pretende obter um acabamento final com efeito oxidado podendo ser usado em interior e exterior.

Propriedades

Este produto oxida-se naturalmente quando exposto às condições atmosféricas;

A aplicação do Ativador Oxisil permite acelerar o processo do produto;

A proteção e durabilidade do efeito oxidado é aumentada aquando da aplicação final do Protetor Oxisil.

Características

Cor: Cinzento metálico

Aspeto: Mate

Densidade (23°C): 1,75 ± 0,05

Espessura Recomendada: **Húmida:** 100 µm **Seca:** 35 µm

Rendimento Teórico: 6 – 7 m² / Litro / Demão

Secagem (20°C)

Ao tato: 1 hora

Entre demãos: 1 – 2 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/I): 200 g/l (2010)

Contém no máximo: 40 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície deve estar limpa, isenta de poeiras, gorduras, sujidades, ceras e silicones.

Sobre superfícies não metálicas (tais como cimento, betão, gesso, madeira, etc.) aplicar previamente o Primário Multi Primer (S0737-L) e deixar secar 8 horas antes de aplicar o Oxisil. Sobre superfícies metálicas pode ser aplicado diretamente, contudo, recomendamos aplicar sobre um primário (sintético, secagem rápida, epoxy, base solvente ou aquosa).

Processo de Aplicação:

Agitar e homogeneizar bem o produto antes de o usar. Aplicar a primeira demão do Oxisil sobre o primário e ao fim de 1 – 2 horas aplicar a segunda demão deixando secar novamente 1 – 2 horas antes de aplicar o Ativador Oxisil (S6693-L).

Diluição: Pistola de ar: Diluir com água 10 – 20% **Pincel e rolo:** 0 – 5%

Diluyente Limpeza: Água

Nota 1: A aplicação deve ser efetuada a temperatura ambiente $\geq 12^{\circ}\text{C}$ e humidade relativa $\leq 70\%$.

Nota 2: Consultar a ficha técnica do Ativador Oxisil antes de proceder à aplicação.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Se for aplicado à pistola recomenda-se a utilização de máscara. Em caso de contato com os olhos lavar com água limpa. Para mais informações consultar a ficha de dados de segurança.

Embalagens

1 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.