

Identificação Técnica

Produto formulado à base de resinas sintéticas especiais modificadas de base solvente.

Campo de Aplicação

Este produto Monocomponente apresenta aderência a múltiplos substratos metálicos (também funciona em madeira), constituindo um bom fundo de acabamento a diversos esmaltes tais como: esmaltes sintéticos, acrílicos monocomponentes, acrílicos bicomponentes, poliuretanos e ainda produtos de base aquosa.

Recomenda-se especialmente este primário quando se pretende efetuar um sistema de pintura em metais leves tais como galvanizados, zincados, alumínio, aço, cobs e também sobre superfícies ferrosas.

Propriedades

Boa aderência em substratos críticos (ligas leves);
Secagem rápida;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Branco, cinzento, castanho, preto e verde

Aspetto: Mate

Densidade (23°C): 1,16 ± 0,02 (cinzento)

Viscosidade (23°C): 650 ± 350 mPa.s (cinzento)

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro (para espessuras secas de 25 – 35 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (23°C ± 2°C)

Manipulável: 30 - 40 minutos

Profundidade: 4 - 5 horas

Lixável: 5 - 6 horas

Repintura: preferencialmente 24 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/i): 500 g/l (2010)

Contém no máximo: 500 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

As superfícies devem encontrar-se secas, firmes, isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes.
No caso de substrato em alumínio, este deve ser previamente despolido para melhorar a eficácia na aderência.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo e pistola convencional. Mexer bem o produto antes de ser aplicado.

Este produto permite, à temperatura de 23°C ± 2°C e humidade relativa de 50 – 70%, aplicar o acabamento pelos processos:

Molhado sobre molhado: após 15 – 20 minutos de secagem;

Com lixagem intermédia: após 60 minutos de secagem.

Aplicação à trincha ou rolo: aplicar uma demão do Primário Uni-Primer diluído.

Aplicação à pistola convencional: aplicar duas demãos cruzadas a fim de se obter um filme de espessura seca de cerca de 25 – 35 µm. A viscosidade de aplicação deverá ser de 19 – 22 segundos em Ford IV, a uma pressão de 3- 4 bar e um bico de 1,5 – 1,8 mm.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Diluição:

Trincha e rolo: 10% (volume)

Pistola convencional: 20 – 30% (volume)

Diluyente Recomendado: Diluyente Industrial Sintético (S2622-L)

Nota: Alerta-se para o facto de este primário poder ter sensibilidade na repintura com esmaltes celulósicos.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar óculos e luvas de proteção. Utilizar em locais bem ventilados. Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

Embalagens

1 L e 5 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.