

## Identificação Técnica

Produto formulado à base de resina de emulsão copolímera acrílica, desenvolvida para primários anti manchas com excelente aderência sobre diferentes tipos de suporte.

## Campo de Aplicação

Usado como isolante de manchas de nicotina, fuligem, manchas secas de humidade, manchas de marcadores, crayons e taninos de madeira. Usado também como promotor de aderência em cerâmica vidrada, madeira, pinturas envelhecidas em bom estado, metais não ferrosos, matérias plásticas duras.

## Propriedades

Excelente isolante de manchas;  
Ótima adesão a grande variedade de suportes difíceis;  
Aplicação em interior e exterior;  
Secagem rápida e fácil aplicação.

## Características

**Cor:** Branco  
**Aspetto:** Mate  
**Densidade (23°C):** 1,43 ± 0,03  
**Viscosidade (23°C):** 1000 - 2000 mPa.s  
**Rendimento Teórico:** 9 - 11 m<sup>2</sup> / Litro / Demão  
**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Isento de Poeiras:** ± 1 hora 30 minutos      **Superficial:** 4 horas      **Repintura:** ± 6 horas

## Teor em COV

**Limite UE (Cat. A/g):** 30 g/l (2010)  
**Contém no máximo:** 30 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

As superfícies devem encontrar-se secas, firmes, isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

### Superfícies Novas:

**Gesso, betão e cimento:** Efetuar previamente uma escovagem e limpeza.

**Cerâmica:** Desengordurar com água e detergente. Enxaguar e deixar secar bem antes de pintar.

**Azulejos e cerâmica vidrada lisa:** Efetuar uma lixagem previa de forma a promover a aderência do primário ao substrato e assim garantir um melhor desempenho do esquema aplicado.

**Ferro e aço:** Não se aconselha aplicar diretamente.

**Plástico:** deve ser efetuado um ensaio prévio de aderência do primário ao substrato.

### Em Repinturas:

Se a tinta “velha” estiver bem aderente deve-se limpar e desengordurar a superfície. Se estiver em mau estado deve-se remover toda a tinta “velha” e proceder tal como em superfícies novas.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

**Processo de Aplicação:**

Trincha, rolo (pelo curto) e pistola airless.  
Agitar para homogeneização completa do produto.

**Aplicação a trincha e rolo:** Aplicar uma ou duas demãos do Multi-Primer tal e qual como é fornecido.

**Aplicação a pistola airless:** Diluir 5% (volume) com água (bico 0,017 – 0,028 polegadas, pressão 180 – 250 bar). Em suportes novos aplicar o produto em duas demãos.

**Diluyente Recomendado/Limpeza:** Água

**Nota 1:** O produto não deve ser aplicado sobre superfícies muito quentes e a temperatura de aplicação não deve ser inferior a 10°C.

**Nota 2:** Não aconselhável aplicar este produto sobre cerâmica no exterior.

## Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar óculos e luvas de proteção. Evitar a libertação para o ambiente.

## Embalagens

1 L e 5 L

## Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.