

Identificação Técnica

Tinta plástica de elevada qualidade baseada numa dispersão aquosa copolímera de acetato de vinilo e éster vinílico do ácido versático.

Campo de Aplicação

Decoração de interiores onde se pretende um aspeto semi-mate e macio, bem como facilidade de limpeza das paredes.

Propriedades

Elevado poder de cobertura;
Boa resistência aos agentes alcalinos;
Excelente acabamento sedoso;
Rápida secagem;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Catálogo

Aspeto: Semi-mate

Densidade (23°C): $1,33 \pm 0,02$ (branco)

Viscosidade (23°C): 3750 ± 750 mPa.s

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 30 minutos **Repintura:** no mínimo 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

Contém no máximo: 29 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura.

Suportes novos:

Para consolidação do suporte recomendamos a aplicação de um primário isolador antes da aplicação da tinta.

Suportes em gesso cartonado ou estuque projetado:

Aplicar uma demão de Hidrolacalite – Primário Aquoso Branco (S0741-L) ou em alternativa de Siprolite – Primário Aquoso Branco (S0743-L).

Suportes friáveis, pulverulentos, alcalinos ou com salitre:

Após escovagem deve ser aplicada uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L), Stop-Sil Primário Acrílico Aquoso Branco (S0721-L) ou Incolor (S0711-L).

Suportes com manchas de humidade ou de fumos:

Escovar e a aplicar uma a duas demãos (dependendo da intensidade da mancha) de Multi Primer – Primário Universal Aquoso (S0737-L).

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Suporte com fungos:

Deve-se efetuar tratamento prévio com a Solução Desinfetante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

Suportes anteriormente caiados:

Escovar cuidadosamente e aplicar uma demão de Fixocal (S0703-L).

Suportes já pintados (repinturas):

A superfície deve estar bem limpa de forma a retirar toda a tinta mal aderente, procedendo a uma escovagem exaustiva. Se necessário, deve-se retocar as zonas danificadas e aplicar um primário isolador tal como se tratasse de um reboco novo. Se apresentar farinação deve-se aplicar a Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) caso contrário, se a superfície estiver em bom estado de conservação, aconselha-se limpar muito bem a superfície podendo não ser necessário aplicar um primário isolador.

Nota 1: Pretendendo-se alteração de cor na repintura, recomenda-se a utilização de um primário isolador pigmentado como se tratasse de uma superfície nova.

Nota 2: A limpeza da superfície pintada deve ser feita um mês após a aplicação da tinta de forma suave e com recurso a um pano macio humedecido com água e detergente não abrasivo.

Processo de Aplicação:

Trincha e rolo ou pistola.

Mexer bem a tinta antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pelos. Aplicar duas ou três demãos de Sil-Soft de acordo com o esquema de diluição seguinte e com intervalo entre demãos de 4 horas (mínimo).

Diluição:

1ª Demão: Trincha e rolo: 15 - 20% / Pistola: 20 - 25% **Demãos seguintes:** Trincha e rolo: 10 - 15% / Pistola: 10 - 15%

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas e óculos de proteção.

Embalagens

1 L, 5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.