

## Identificação Técnica

Tinta plástica para interior de elevada qualidade à base de uma emulsão copolímera vinil-acrílica.

## Campo de Aplicação

Na construção civil, especialmente, na decoração e proteção de paredes interiores. Também pode ser aplicada no exterior.

## Propriedades

Elevada resistência ao desenvolvimento de fungos e algas na película;  
Excelente solidez à intempérie;  
Proporciona películas dotadas de excelente tenacidade e flexibilidade;  
Bom poder de cobertura;  
Possibilita acabamentos de elevado nível em rebocos areados lisos, fibrocimento, madeira, entre outros;  
Fácil aplicação e rápida secagem.

## Características

**Cor:** Branco

**Aspeto:** Fosco

**Densidade (23°C):** 1,55 ± 0,02 (branco)

**Viscosidade (23°C):** 3500 ± 500 mPa.s

**Rendimento Teórico:** 10 ± 2 m<sup>2</sup> / Litro / Demão

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Superficial:** ± 1 hora      **Repintura:** ± 4 horas

## Teor em COV

**Limite UE (Cat. A/a):** 30 g/l (2010)

**Contém no máximo:** 2,9 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura.

### Suportes novos:

Para consolidação do suporte recomendamos a aplicação de um primário isolador antes da aplicação da tinta.

### Suportes em gesso cartonado ou estuque projetado:

Aplicar uma demão de Hidrolacalite – Primário Aquoso Branco (S0741-L) ou em alternativa de Siprolite – Primário Aquoso Branco (S0743-L).

### Suportes friáveis, pulverulentos, alcalinos ou com salitre:

Após escovagem deve ser aplicada uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L), Stop-Sil Primário Acrílico Aquoso Branco (S0721-L) ou Incolor (S0711-L).

### Suportes com manchas de humidade ou de fumos:

Escovar e a aplicar uma a duas demãos (dependendo da intensidade da mancha) de Multi Primer – Primário Universal Aquoso (S0737-L).

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

#### **Suporte com fungos:**

Deve-se efetuar tratamento prévio com a Solução Desinfetante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

#### **Suportes anteriormente caiados:**

Escovar cuidadosamente e aplicar uma demão de Fixocal (S0703-L).

#### **Suportes já pintados (repinturas):**

A superfície deve estar bem limpa de forma a retirar toda a tinta mal aderente, procedendo a uma escovagem exaustiva. Se necessário, deve-se retocar as zonas danificadas e aplicar um primário isolador tal como se tratasse de um reboco novo. Se apresentar farinação deve-se aplicar a Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) caso contrário, se a superfície estiver em bom estado de conservação, aconselha-se limpar muito bem a superfície podendo não ser necessário aplicar um primário isolador.

**Nota 1:** Pretendendo-se alteração de cor na repintura, recomenda-se a utilização de um primário isolador pigmentado como se tratasse de uma superfície nova.

#### **Processo de Aplicação:**

Trincha e rolo ou pistola.

Mexer bem a tinta antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pelos. Aplicar duas ou três demãos de Fungolaca tendo atenção ao intervalo entre demãos de 4 horas (20°C).

Para o acabamento ficar perfeito recomenda-se a lixagem com folha de grão medio, após a aplicação da primeira demão e retocar todas as zonas com deformações.

#### **Diluição (Água):**

**1ª Demão:** 10 – 15% (volume)      **2ª Demão:** 5 – 10% (volume)

**Intervalo entre demãos:** 4 horas (mínimo)

**Diluyente Recomendado/Limpeza:** Água

#### **Segurança**

Manter fora do alcance das crianças. Pode provocar uma reação alérgica. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Antes de utilizar o produto consultar a ficha de dados de segurança.

#### **Embalagens**

1 L, 5 L e 15 L

#### **Estabilidade em Armazém**

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

#### **A. CLEMENTE, LDA.**

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.