

Identificação Técnica

Tinta baseada numa dispersão estireno acrílica.

Campo de Aplicação

Desenvolvida para a aplicação em tetos e, também, podendo ser aplicada em betão, estuques sintéticos, estanhados, gesso cartonado, entre outros.

Propriedades

Bom poder de cobertura;
Fácil aplicação;
Sem salpicos;
Secagem rápida;
Boa lacagem.

Características

Cor: Branco

Aspeto: Fosco

Densidade (23°C): 1,56 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 3500 ± 500 mPa.s

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora **Repintura:** 2 – 3 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/a): 30 g/l (2010) **Contém no máximo:** 30 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes e de gorduras. Deve-se proceder previamente à reparação de fendas e irregularidades existentes.

Em tetos novos com intensa absorção recomenda-se a aplicação prévia de um primário isolador.

Em repintura convém limpar muito bem o teto de forma a eliminar a tinta mal aderente.

Se o teto estiver contaminado com fungos e algas recomenda-se a limpeza prévia com a Solução Desinfetante (S0700-L) e de seguida proceder como descrito para tetos novos.

No caso de uma caição e, e a cal tiver sido removida, deve ser aplicado o Localite -Primário Fixador Branco (S0715-L).

No caso de não se remover a cal deve ser aplicado o Fixocal (S0703-L).

Processo de Aplicação:

Trincha e rolo ou pistola. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pelos. Mexer bem a tinta para completa homogeneização e aplicar duas demãos tendo em consideração um intervalo de 2 – 3 horas para a repintura.

Diluição (Água): 1ª Demão: ± 5% (volume) **Demãos Seguintes:** Sem diluição

Embalagens

1 L, 5 L e 10 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.