

Identificação Técnica

Tinta que tem como veículo uma dispersão aquosa copolímera vinil-acrílica.

Campo de Aplicação

Na construção civil em decoração e proteção de rebocos, betão, cimento, tijolo, estuque, entre outros, para exteriores.

Poderá ser também aplicada em interiores.

Propriedades

Excelente solidez à intempérie;

Proporciona películas dotadas de excelente tenacidade e flexibilidade;

Fácil aplicação;

Secagem rápida;

Bom poder de cobertura;

Possibilita acabamentos de elevado nível em rebocos areados, lisos, fibrocimento, madeira, entre outros.

Características

Cor: Catálogo

Aspeto: Fosco

Densidade (23°C): 1,53 ± 0,03 (branco)

Viscosidade (23°C): 3500 ± 500 mPa.s

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora **Repintura:** ± 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

Contém no máximo: 30 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura.

Suportes novos em cimento:

Após a cura total do cimento (aproximadamente um mês) deve ser efetuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) ou de Stop-Sil Isolador Acrílico Aquoso Branco (S0721-L).

Rebocos com pinturas antigas:

Remover a tinta velha não aderente por escovagem ou jato de água e reparar as zonas danificadas. Aplicar

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinação aplicar uma demão de Lactalite – Primário Fixador Branco (S0715-L).

Suportes com fungos e algas:

Se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efetuar uma limpeza com CleanWall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução Desinfetante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

Processo de Aplicação:

Trincha e rolo ou pistola.

Mexer bem a tinta antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pelos. Após 4 horas (mínimo) da aplicação de um primário isolador aplicar a primeira demão de Plastilaca de acordo com o esquema de diluição apresentado. Após 4 horas de intervalo pode dar-se a segunda demão e assim sucessivamente.

Para o acabamento ficar mais perfeito recomenda-se a lixagem com folha de grão médio da superfície após a aplicação da primeira demão retocando, também, todas as zonas com deformações.

Diluição (Água): 1ª Demão: 5 – 10% (volume)

Demãos Seguintes: 0 – 10% (volume)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular. Em caso de ventilação inadequada, usar proteção respiratória. Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

Embalagens

1 L, 5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.