

Identificação Técnica

Tinta formulada à base de uma emulsão estireno acrílica, dotada de excelente resistência à intempérie.

Campo de Aplicação

Decoração e proteção de fachadas exteriores onde seja necessário impermeabilizar e disfarçar defeitos no suporte, proporcionando acabamentos de excelente qualidade comparativamente às tintas texturadas convencionais.

Propriedades

Excelente poder de cobertura;
Acompanha as microfissuras existentes na parede;
Confere películas secas com grande elasticidade;
Boa durabilidade e retenção de cor;
Bom poder de impermeabilização;
Permanência de bom aspeto mais duradouro;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Branco

Aspeto: Acetinado rugoso

Densidade (23°C): 1,44 ± 0,03 (branco)

Viscosidade (23°C): 18000 ± 1000 mPa.s (branco)

Rendimento Teórico: 1 – 1,5 m² / Litro / Demãos

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora **Repintura:** 3 - 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010)

Contém no máximo: 2,1 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, sujidade, poeiras e bem dura.

Suportes novos em cimento:

Após a cura total do cimento (aproximadamente um mês) deve ser efetuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar uma demão de Lcalalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) ou Stop-Sil Isolador Aquoso Branco (S0721-L).

Rebocos com pinturas antigas:

Remover a tinta “velha” não aderente por escovagem ou com jato de água e repara as zonas danificadas. Aplicar um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinação, aplicar uma demão de Lcalalite – Primário Fixador Branco (S0715-L).

Suporte com fungos e algas:

Se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efetuar uma limpeza com o CleanWall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução Desinfetante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Processo de Aplicação:

Escova apropriada ou rolo rugo.

Mexer bem a tinta antes de ser aplicada.

Aplicar a primeira demão de Silatex diluída com 20 - 25% de água.

Depois de secar, aplicar a segunda demão da tinta à viscosidade de fornecimento com escova própria e, seguidamente, picá-la com a mesma ou em alternativa usar o rolo próprio com a película ainda húmida.

Tempo de Secagem:

Entre 1ª e 2ª Demão: Água (se necessário) **Para Demãos Seguintes:** 3 a 4 horas

Diluyente Recomendado: Água (se necessário)

Diluyente Limpeza: Água

Nota 1: Em superfícies muito irregulares deverá ser aplicada a terceira demão para assim se obter uma película mais espessa e uniforme.

Nota 2: Em cores aconselha-se a aplicação prévia de um primário à cor desejada afim de garantir um efeito uniforme da cor.

Nota 3: Não aplicar a tinta a temperaturas inferiores a 5°C, nem superiores a 35°C, quando estiver ou que se preveja que vá chover nos dias seguintes à aplicação da tinta, quando estiver vento forte, quando as paredes estiverem geladas ou expostas à ação direta e intensa.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Pode provocar reação alérgica. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.