

Identificação Técnica

Betume formulado à base de uma dispersão aquosa de PVA, pigmentos e cargas inorgânicas devidamente selecionadas.

Campo de Aplicação

Na construção civil em reparação e decoração de paredes de betão, cimento e estuque em ambiente interior, nomeadamente, lambris de corredores, vãos de escadas, entradas, entre outros.

Propriedades

Aspeto decorativo;
Disfarça pequenas irregularidades do substrato;
Proporciona bons acabamentos em rebocos areados e lisos;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Branco
Densidade (23°C): 1,68 ± 0,02
Viscosidade (23°C): 70000 ± 5000 mPa.s
Rendimento Teórico: 1 m² / Kg
Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 4 horas **Repintura:** ± 72 horas (mínimo)

Aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície deve apresentar um aspeto areado fino regular, estar bem seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de sujidade, poeira e bem dura.
Aplicar uma demão de Isolador Aquoso (S0701-L) diluído 1:1 ou tinta plástica diluída a 20% sobre a superfície e deixar secar 4 horas no mínimo.

Processo de Aplicação:

Escova e rolo de borracha.
Agitar até completa homogeneização.
Aplicar duas demãos uniformes de Carap-Sil sem deixar secar a primeira demão e, passando de imediato o rolo de borracha para obter o efeito pretendido. Deve ser aplicado sem qualquer diluição e devem ser evitadas emendas.

Acabamento:

Aplicar duas demãos de tinta esmalte de acabamento tendo em atenção o intervalo de repintura para se obter uma película uniforme e brilhante. Para um acabamento perfeito recomendamos o esmalte Silaquacril (S371.-L)

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Pode provocar reação alérgica. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

Embalagens

7,5 Kg e 25 Kg

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.