

Informação Técnica 8.2 SILIPLAST MASSA DE REPARAÇÃO DE FENDAS S0611-L

Página 1/2

Identificação Técnica

Produto formulado com cargas e pigmentos inorgânicos em dispersões de acetato de polivinilo.

Campo de Aplicação

Especialmente desenvolvido para reparação de fissuras e fendas de paredes e tetos em interior. Indicado também para o enchimento de pequenos defeitos ou irregularidades da madeira.

Propriedades

Fácil aplicação; Rápida secagem; Elevado enchimento; Elevada aderência.

Características

Cor: Branco

Densidade (23°C): 1,68 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 70000 ± 10000 mPa.s

Secagem (20°C)

Em paredes e tetos: 2 horas **Em madeira (tapa poros):** ± 1 hora

Aplicação

Preparação da Superfície:

As superfícies devem encontrar-se isentas de poeiras, gorduras, humidade e areias soltas.

Com uma espátula desgastar as duas partes da fissura/fenda, tirar as partes soltas ou a soltar-se, limpar a fissura/fenda com um pincel. Com uma esponja humedecer a fissura/fenda onde se vai aplicar a massa Siliplast.

Processo de Aplicação:

Espátula ou talocha.

Aplicar a massa Siliplast com uma espátula em camadas finas de 1-2 mm evitando a formação de bolhas de ar e deixar secar entre elas (\pm 1 hora - 20 $^{\circ}$ C).

Sendo a fenda superior a 6 mm deve-se encher até cerca de 2 mm da superfície com uma mistura de Siliplast/Cimento Branco na proporção 3:1 terminando a operação com uma aplicação de uma demão de Siliplast. Depois da massa estar seca, deve-se lixar com uma lixa fina, limpar o pó com um pano humedecido e deixar secar novamente.

Acabamento:

O acabamento deve ser efetuado após 24 horas aplicando a tinta ou esmalte pretendido de acordo com a especificação da ficha técnica do produto.

Diluente Limpeza: Água

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhumas responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.



Informação Técnica 8.2 SILIPLAST MASSA DE REPARAÇÃO DE FENDAS S0611-L

Página 2 / 2

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Não entrar em contato com os olhos, pele ou roupa. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da aplicação do produto.

Embalagens

½ Kg, 1 Kg, 7,5 Kg

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt