

Identificação Técnica

Produto formulado com cargas, fibras de vidro e pigmentos inorgânicos numa dispersão aquosa.

Campo de Aplicação

Especialmente desenvolvido para reparação e selagem de fissuras e fendas dinâmicas em betão, madeira, gesso, azulejos em interior e exterior.

Propriedades

Elevada elasticidade;
Grande resistência à tração;
Bom poder de enchimento;
Impermeabilizante.

Características

Cor: Branco

Densidade (23°C): 1,27 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 44000 ± 10000 mPa.s

Secagem (20°C)

De 2 - 24 horas dependendo da espessura aplicada (espessura recomendada de 3 mm).

Aplicação

Preparação da Superfície:

As superfícies devem encontrar-se isentas de poeiras, gorduras, humidade e areias soltas.

Com uma espátula desgastar as duas partes da fissura/fenda, tirar as partes soltas ou a soltar-se, limpar a fissura/fenda com um pincel. Com uma esponja humedecer a fissura/fenda onde se vai aplicar a massa Siliplast Fibra.

Processo de Aplicação:

Espátula ou talocha.

Fissuras: Aplicar e camada fina e deixar secar. Depois de secar, voltar a aplicar uma camada e lixar se necessário.

Fendas: Encher bem a fenda com Siliplast Fibra tendo o cuidado de ultrapassar os 2 cm de cada lado da fenda. Deixar secar e aplicar nova camada fina. Lixar se necessário.

Acabamento:

O acabamento deve ser efetuado após 24 horas devendo-se previamente efetuar uma lixagem para nivelar a superfície, se necessário.

Diluyente Limpeza: Água

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

SILIPLAST FIBRA
MASSA DE REPARAÇÃO DE FENDAS COM FIBRA
S0612-L

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Não entrar em contato com os olhos, pele ou roupa. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da aplicação do produto.

Embalagens

½ Kg, 1 Kg, 6 Kg

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.