

Identificação Técnica

Produto baseado em cargas minerais especialmente calibradas para proporcionarem a melhor aplicabilidade e enchimento do suporte e um ligante aquoso patenteado, resistente ao envelhecimento, quimicamente inerte e não tóxico.

Campo de Aplicação

Indicado para a estucagem de superfícies no exterior. Recomendado para o enchimento de pequenos orifícios, fissuras, fendas e ondulações, permitindo nivelar as superfícies.

Propriedades

Permite nivelar orifícios, fissuras, fendas e ondulações das superfícies;
Boa aderência;
Permite obter uma superfície em boas condições para se proceder à decoração final;
Boa resistência à água depois de aplicada a pintura de acabamento;
Fácil lixagem e aplicação.

Características

Aspeto: Pastoso
Densidade (23°C): 1,60 ± 0,08
Rendimento Teórico: 1 – 1,5 Kg / m²
Rendimento Prático: Depende da porosidade do suporte, aplicação e espessura.

Secagem (20°C)

4 – 8 horas (dependendo do suporte e da camada aplicada)

Aplicação

Preparação da Superfície: De uma forma geral, as superfícies devem estar direitas, aprumadas, lisas, bem secas e limpas de gorduras e poeiras.

As protuberâncias devem ser alisadas, os pregos e outros objetos removidos. Os orifícios, fendas e fissuras devem ser limpos de forma a ficar isentos de poeiras ou materiais mal aderidos. As fendas superiores a 5 mm devem ser previamente preenchidas.

Em repintura: O suporte deve encontrar-se bem aderente efetuando uma raspagem/lixagem para remover material mal aderido.

Em suportes pulverulentos ou friáveis: aplicar previamente uma demão de Primário Lacalite (S0715-L).

Processo de Aplicação: Mexer bem o produto para completa homogeneização e aplicar à espátula uma ou mais camadas de cerca de 3 mm de espessura, lixando sempre entre camadas. Começar por encher zonas a reparar e deixar secar. Recomendamos a aplicação do Primário Lacalite (S0715-L) ou de Stop-Sil Branco (S0721-L) depois da massa Siltek Super encontrar-se bem seca e lixada. Aguardar 24 horas antes de efetuar a pintura de acabamento.

Diluição: não é necessária **Limpeza de Material:** Água

Nota: Não aplicar a temperaturas baixas e humidade relativa do ar superior a 80%.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar óculos de proteção. Não causa irritação nem representa risco para a pele.

Embalagens

8 Kg e 25 Kg

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.