SILSEDA
ESMALTE AQUOSO SEMI-ACETINADO
S373.-L

Identificação Técnica
Produto formulado com base de uma emulsão acrílica de excelente qualidade.

Campo de Aplicação
Esmalte aquoso especialmente indicado para decoração de paredes interiores onde se pretende obter um efeito semi-acetinado liso facilmente lavável. Este produto também pode ser aplicado no exterior.

Propriedades
Excelente acabamento liso sedoso;
Boa lacagem e cobertura;
Facilmente lavável;
Boa resistência aos agentes alcalinos;
Rápida secagem e fácil aplicação.

Características
Cor: Catálogo
Aspeto: Semi-acetinado
Densidade (23ºC): 1,34 ± 0,02 (branco)
Viscosidade (23ºC): 4500 ± 1000 mPa.s (branco)
Rendimento Teórico: 10 ± 2 m² / Litro / Demão
Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20ºC)
Superficial: ± 30 minutos **Manipulável:** ± 4 - 5 horas
Repintura: 12 horas (mínima)

Teor em COV
Limite UE (Cat. A/a): 30 g/l (2010)
Contém no máximo: 30 g/l COV

Aplicação
Preparação da Superfície:
De uma forma geral, as superfícies a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, de sujidade, de poeiras e bem dura.

Suportes novos em cimento:
Após a cura total do cimento (aproximadamente um mês) deve ser efetuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) ou Stop-Sil Isolador Aquoso Branco (S0721-L).

Rebocos com pinturas antigas:
Remover a tinta "velha" não aderente por escovagem ou com jato de água e repara as zonas danificadas. Aplicar um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinação, aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L).

Suporte com fungos e algas:
Se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efetuar uma limpeza com o Cleanwall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução Desinfetante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

A. CLEMENTE, LDA.
Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhumas responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.

CONSTRUÇÃO CIVIL
Edição: 15 Maio 2020

Processo de Aplicação:
Trincha ou rolo.
Homogeneizar muito bem o esmalte Silseda antes de ser aplicado.
Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pelo.
Aplicar duas a três demãos de acordo com o esquema de diluição apresentado.

Diluição:
1ª Demão: 5 – 10% **Demãos Seguintes:** 10 – 15%

Diluente Recomendado/Limpeza: Água

Segurança
Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção.

Embalagens
1 L, 5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém
Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhumas responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.

CONSTRUÇÃO CIVIL
Edição: 15 Maio 2020