

Identificação Técnica

Produto formulado com base de uma emulsão vinil-VeoVa e dispersões aquosas metálicas de excelente qualidade.

Campo de Aplicação

Esmalte indicado para decoração de adornos, trabalhos de bricolage e artesanato em geral, podendo ser utilizado em vários tipos de substratos.

Propriedades

Proporciona bonitos acabamentos metálicos;
Pintura inodora;
Limpeza com água;
Fácil aplicação e secagem rápida.

Características

Cor: Prata, ouro e cobre

Aspeto: Acetinado

Densidade (23°C): 1,05 ± 0,02

Rendimento Teórico: 10 - 12 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Manipulável: 1 hora **Total:** 3 - 4 horas

Repintura: 6 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/d): 130 g/l (2010)

Contém no máximo: 0,1 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, as superfícies a pintar deve encontrar-se bem secas, duras, limpas e isentas de areias mal aderentes.

Superfícies Novas:

Gesso: Aplicar o isolante Stop Sil – Isolador Acrílico Aquoso Incolor (S0701-L) ou Stop Sil – Isolador Acrílico Aquoso Branco (S0721-L).

Madeira: Aplicar o Tapa Poros Aquoso (S0881-L).

Ferro: Aplicar o Primário Anticorrosivo Silalfa (S355.-L).

Ligas Leves: Aplicar o Primário Uni Primer – Primário Universal Solvente (S1043-L) ou Multi Primer – Primário Universal Aquoso (S0737-L).

Superfícies já pintadas:

Se as superfícies estiveram em bom estado, deve-se lixar com suavidade e aplicar diretamente o esmalte Metaláqua. Se as pinturas se encontrarem em mau estado, aconselha-se a remoção completa da pintura antiga e proceder tal como descrito para superfícies novas.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo ou pistola.

Homogeneizar muito bem o esmalte antes de ser aplicado.

Aplicar uma a duas demãos do esmalte Metaláqua tal como é fornecido.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Diluyente Recomendado (se necessário): Água

Diluyente Limpeza: Água

Nota: Este esmalte encontra-se direcionado para aplicação em interior. Para a aplicações em exterior recomenda-se o esmalte Metalcristal.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. A aplicação deve ser feita em locais devidamente arejados.

Embalagens

1 L, 5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.