

Identificação Técnica

Produto formulado à base de resina alquídica, nitrocelulose e auxiliares de lixagem.

Campo de Aplicação

Na preparação de madeiras sempre que se pretende acabamentos de poro fechado.

Propriedades

Regulariza a absorção da superfície;
Fácil lixagem;
Secagem rápida;
Bom enchimento.

Características

Cor: Amarelo pálido

Aspeto: Acetinado

Densidade (23°C): 0,91 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 30" ± 5" Ford III (1:1 D.C em peso)

Teor de Sólidos (volume): 22% ± 2%

Rendimento Teórico (mistura): ± 10 – 12 m² / Litro / Demão (20µm)

Rendimento Prático (mistura): Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Isento de poeiras: ± 10 minutos

Manipulável: 30 minutos

Duro: 24 horas

Lixável: 1 hora

Aplicação

Preparação da Superfície:

As superfícies devem estar devidamente tratadas, isentas de gorduras e poeiras.

A madeira não deve ter um grau de humidade superior a 80%.

Efetuar lixagem prévia à aplicação do Tapa Poros Celuloso.

Processo de Aplicação:

A aplicação deve ser feita à trincha ou pistola.

Este produto deve ser devidamente agitado durante 5 minutos (mínimo) para homogeneizar os auxiliares de lixagem antes de se proceder.

Diluição:

Pistola: Volume: 50 / 50

Viscosidade: 30" ± 5" Ford III

Trincha: Volume: 100 / 50

Viscosidade: 75" ± 10" Ford IV

Diluyente Recomendado/Limpeza: Diluyente Celuloso (S2501-L)

Acabamentos Recomendados: Vernizes Celulósicos ou Alquídicos

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando devida proteção tal como luvas, máscara, óculos, etc.

Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança.

Manter afastado do alcance das crianças.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Embalagens

1 L, 5L, 20 L e 200 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.