

Identificação Técnica

Solução de pigmentos em meio hidroalcoólico.

Campo de Aplicação

Desenvolvido para a Indústria de Mobiliário na decoração de madeiras.

Propriedades

Elevada impregnação na madeira;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Catálogo

Densidade (23°C): 0,98 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 12" - 14" Ford IV

Rendimento Teórico: 6 - 7 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, força corante utilizada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Seco: ± 1 hora

Aplicação

Processo de Aplicação:

Pistola convencional, rolo de pelo curto ou trincha. A superfície deve encontrar-se seca, isenta de poeiras e gorduras. Após secagem completa da velatura (± 2 horas) remove-se o "pelo" da madeira que ainda subsista pelo processo de lixagem, com grão apropriado.

Aplicar uma demão de:

a) Sistema Nitro Sintético: Tapa Poros Celuloso (S1113-L)

b) Sistema Poliuretano: Fundo Lixável Silamóvel (S4420-L, S4421-L, S3311-L)

Os acabamentos devem ser efetuados em:

Verniz Celuloso (S1111-L, S1112-L, S1118-L) ao brilho desejado.

Verniz Silamóvel (S4430-L, S4431-L, S4433-L) ao brilho desejado.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando devida proteção tal como luvas, máscara, óculos, etc. Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L, 5 L e 25 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em local coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.