

Identificação Técnica

Poliuretano de 2 componentes.

Campo de Aplicação

Desenvolvido para todo o tipo de madeiras de interior como acabamento (especialmente mobiliário). Para exterior deverá ser usado o endurecedor não amarelecível 5000.

Propriedades

Bom enchimento;
Fácil aplicação;
Boa elasticidade;
Excelente lacagem;
Excelente resistência química.

Características

Cor: Várias

Viscosidade (23°C): 20" ± 5" Ford IV

Rendimento Teórico: 10 – 12 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Pot-life (20°C): ± 8 horas

Brilho α 60° - Vidro: 7 – 10 (após 24 horas)

Importante: Se pretende um esmalte com maior resistência ao amarelecimento (peças para colocação no exterior), aconselha-se a utilização de endurecedor não amarelecível.

Secagem (23°C)

Isento de poeiras: 10 minutos

Manipulável: 1 hora

Repintura: 1 hora (no mínimo)

Aplicação

Preparação da superfície:

Os suportes previamente preparados devem encontrar-se secos, lixados e isentos de poeiras e gorduras.

Processo de Aplicação:

Aplicável à pistola convencional, rolo ou trincha.

Diluição:

5 a 15% (se necessário)

Proporção da Mistura (volume):

Esmalte: 1 L

Endurecedor 5000: 0,5 L

Diluyente Recomendado: Diluyente Silamóvel (S3373-L)

Diluyente Limpeza: Diluyente Silamóvel (S3373-L), Diluyente Airless (S2641-L) e Diluyente Celuloso (S2501-L)

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando devida proteção tal como luvas, máscara, óculos, etc.

Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança.

Manter afastado do alcance das crianças.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Embalagens

Esmalte: 1 L, 5 L e 20 L

Endurecedor 5000: 0,5 L, 2,5 L e 10 L

Estabilidade em Armazém

Esmalte: Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em local coberto.

Endurecedor 5000: Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em local coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.