

Identificação Técnica

Poliuretano de 2 componentes.

Campo de Aplicação

Desenvolvido para todo o tipo de madeiras como acabamento.

Propriedades

Bom enchimento;
Elevado brilho;
Fácil aplicação;
Boa flexibilidade;
Excelente lacagem;
Excelente resistência química.

Características

Cor: Preto

Viscosidade (23°C): 54" ± 10" Ford III

Extrato Seco (peso): 41% - 42%

Pot-life (20°C): ± 4 horas

Brilho α 60° - Vidro: 90 - 102 (após 24 horas)

Rendimento Teórico: 10 - 12 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais aquando da aplicação.

Importante: Se pretende um esmalte com maior resistência ao amarelecimento (peças para colocação no exterior), aconselha-se a utilização de endurecedor não amarelecível.

Secagem (20°C)

Isento de poeiras: 10 minutos **Manipulável:** 1 hora

Obs.: A dureza final obtém-se após quatro dias da aplicação.

Aplicação

Preparação da superfície:

Os suportes previamente preparados devem encontrar-se secos, lixados e isentos de poeiras e gorduras.

Processo de Aplicação:

Aplicável à pistola convencional, rolo ou trincha.

Diluição:

5 a 10% (se necessário)

Proporção da Mistura (volume):

Esmalte: 1 L

Endurecedor 5000: 0,5 L

Diluyente Recomendado: Diluyente Silamóvel (S3373-L)

Diluyente Limpeza: Diluyente Silamóvel (S3373-L), Diluyente Airless (S2641-L) e Diluyente Celuloso (S2501-L)

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando devida proteção tal como luvas, máscara, óculos, etc.
Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança.
Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

Esmalte: 1 L, 5 L e 20 L

Endurecedor 5000: 0,5 L, 2,5 L e 10 L

Estabilidade em Armazém

Esmalte: Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em local coberto.

Endurecedor 5000: Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em local coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.