

Identificação Técnica

Produto baseado numa resina de poliéster saturado modificado.

Campo de Aplicação

Esmalte base fosca para sistemas bicamada (esmalte + verniz) indicado na decoração de superfícies industriais, plásticos rígidos e semirrígidos.

Propriedades

Fácil aplicação e secagem rápida;

Em conjunto com o verniz oferece elevada resistência química, excelente resistência à abrasão e elevado brilho.

Características

Cor: Alumínios, branco, preto e outras cores lisas

Aspeto: Acetinado

Densidade (23°C): 0,93 ± 0,03 (preto)

Viscosidade da Aplicação (23°C): 16" - 19" Ford IV

Rendimento Teórico: 7 - 9 m² / Litro (para espessuras secas de 25 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Isento de poeiras: ± 5 minutos

Manipulável: ± 15 minutos

Repintura: 20 minutos

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gorduras.

A superfície deve estar devidamente preparada com um dos seguintes primários: Aparelho Acrílico HS 4:1 (S1815-L) ou

Primário Acrílico 1 Componente Creme (S1872-L).

Processo de Aplicação:

Pistola convencional. Aplicar uma demão simples de fixação e após 5 - 10 minutos, dependendo da temperatura ambiente, aplicar uma demão cruzada e uma demão simples de modo a uniformizar a superfície. Após 10 minutos (mínimo) - 20 minutos (máximo) deve ser aplicado o verniz de acabamento.

Bico da pistola recomendado: 1,3 - 1,4 mm **Pressão de ar:** 2,0 - 2,5 bar

Diluição: 1 : 1 (volume)

Diluyente Recomendado: Diluyente Silacrix (S2302-L) **Diluyente Limpeza:** Diluyente Silacrix (S2302-L) ou outro compatível

Nota: O esmalte tem de ser repintado com o Verniz Acrílico Star HS 2:1 (S1745-L) para se conseguir obter as propriedades desejadas.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando a devida proteção tal como luvas, máscara, óculos, etc.

Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L, 2,5 L e 5 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.