

Identificação Técnica

Formulado à base de resinas alquídicas modificadas, pasta de alumínio e pigmentos orgânicos resistentes à ação da luz.

Campo de Aplicação

Produto indicado para a pintura de peças metálicas em interior onde se pretende um acabamento com efeito martelado. Recomendado para máquinas, eletrodomésticos e aplicações industriais.

Propriedades

Bonito acabamento martelado;
Disfarça pequenos defeitos da superfície;
Secagem rápida e fácil aplicação;
Desenho regular.

Características

Cor: Catálogo

Aspeto: Brilhante

Densidade (23°C): 0,97 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 80'' ± 10'' Ford IV

Rendimento Teórico: 10 ± 2 m² / Litro (para espessuras secas de 40 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Isento de poeiras: ± 10 minutos **Manipulável:** ± 1 hora **Total:** 6 horas

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem encontrar-se desengorduradas e isentas de ferrugem. Em metais ferrosos deverá ser aplicado previamente um primário anticorrosivo. Sobre ligas leves deverá ser efetuado um ensaio de aderência. Na superfície já pintada, em bom estado, deve-se efetuar uma lixagem prévia para criar uma ligeira rugosidade e melhorar adesão do produto. Deve ser assegurado que durante a aplicação do produto a superfície tem que estar limpa e seca.

Processo de Aplicação:

Pistola convencional. Homogeneizar bem o produto antes de utilizar. Aplicar o esmalte à viscosidade de aplicação recomendada, distribuindo uniformemente o produto em duas a três demãos e alisar como um esmalte convencional.

Bico da pistola recomendado: 1 – 1,5 mm **Pressão de ar:** 2 – 4 bar

Diluição: 25 – 30% (volume)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Diluyente Martelaca (S1908-L)

Nota: A temperatura do ar, do substrato e do esmalte deve estar entre 10°C – 35°C e a humidade relativa ≤ 80%.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando a devida proteção tal como luvas, máscara, óculos, etc. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1L, 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.