

Identificação Técnica

Produto formulado à base de resinas acrílicas termoplásticas.

Campo de Aplicação

Produto indicado para a aplicação em objetos de decoração em metal e pedra em interior e exterior.

Propriedades

Fácil aplicação;
Excelente aderência e poder de impregnação;
Elevado poder de proteção;
Bom brilho.

Características

Cor: Incolor e cores limitadas

Aspeto: Brilhante

Densidade (23°C): 0,91 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 30" – 50" Ford III

Rendimento Teórico: 6 - 8 m² / Litro / Demão (30 µm secos)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem

Ao ar (temperatura ambiente): Isento de poeiras: 10 minutos

Tato: 30 minutos

Manipulável: 1 hora

Duro: 24 horas

Demãos seguintes: 4 – 8 horas

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem estar bem compactadas, secas, isentas de gorduras, poeiras ou outras impurezas. Humidades ou eflorescências salinas devem ser retiradas antes de aplicar o verniz. Escovar a pedra antes da aplicação.

Processo de Aplicação:

Pistola, trincha ou rolo. Homogeneizar o produto antes de o utilizar. Aplicar o verniz de acordo com o esquema de diluição apresentado. Recomenda-se, normalmente, uma demão em aplicação interior e duas em exterior.

Diluição: Pistola: 20% **Trincha ou rolo:** 0 - 5%

Diluyente Recomendado: Diluyente Verniz Acrílico Decorativo (S2750-L)

Diluyente Limpeza: Diluyente Celuloso (S2501-L)

Nota 1: Evitar a aplicação debaixo da ação direta do sol intenso ou quando a temperatura ambiente for baixa ($\leq 10^{\circ}\text{C}$).

Nota 2: Sobre superfícies em pedra aconselha-se aplicar um filme fino para o que recomendamos uma diluição maior.

Nota 3: Não é aconselhado para aplicação sobre perfis de alumínio lacados.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de proteção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L, 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.