

Identificação Técnica

Verniz acrílico poliuretano de 2 componentes.

Campo de Aplicação

Produto indicado para aplicação industrial no sistema de bicamada sobre tintas lisas e metalizadas.

Propriedades

Excelente brilho e lacagem;
Elevado rendimento e resistência química;
Grande durabilidade;
Secagem rápida.

Características

Cor: Incolor

Aspeto: Brilhante

Densidade (23°C): 0,96 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 40" ± 10" Ford IV

Viscosidade da Aplicação (23°C): 20" ± 5" Ford IV

Rendimento Teórico: 9 ± 1 m² / Litro

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Pot-life: 8 horas

Secagem

Ao ar (temperatura ambiente): Isento de poeiras: 15 - 20 minutos **Manipulável:** 15 minutos **Duro:** 8 horas

Em estufa: Flash-off: 15 minutos **Ciclo de estufagem:** 45 minutos a 60°C

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem estar secas, isentas de gorduras, poeiras ou outras impurezas.

Processo de Aplicação:

Efetuar a mistura dos dois componentes e aguardar cerca de 10 minutos antes de iniciar a aplicação.

Aplicar uma demão simples bem molhada e após 5 minutos de espera, aplicar uma demão cruzada de acabamento.

Proporção da Mistura: 2:1 **Verniz Indutane:** 1,00 L **Endurecedor (S1760-L):** 0,50 L

Diluição: Pistola: q.b. **Pressão de trabalho:** ± 4 bar **Bico da pistola:** 1,3 - 1,7 mm

Diluyente Recomendado: Diluyente Indutane (S1768-L)

Diluyente Limpeza: Diluyente Indutane (S1768-L) ou Diluyente Celuloso (S2501-L)

Nota: O diluyente deve ser selecionado de acordo com o tamanho do objeto a pintar e a temperatura ambiente. Acima de 25°C deve-se adicionar até 10% de Diluyente Atrasador (S3374-L).

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de proteção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

Verniz Indutane: 1 L, 5 L e 20 L **Endurecedor (S1760-L):** ½ L, 2,5 L e 10 L

Estabilidade em Armazém

Verniz Indutane: Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

Endurecedor (S1760-L): Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.