

Identificação Técnica

Produto formulado com resinas especiais plastificadas com aglutinantes químico-resistentes e pigmentos inorgânicos de elevada resistência e solidez à intempérie.

Campo de Aplicação

Indicado para o revestimento e proteção de cubas, tinas, contentores e outros materiais destinados ao transporte de água e uvas durante o processo de vindimagem. Este produto não serve para armazenamento e fermentação do vinho.

Propriedades

Elevada resistência à água, aos ácidos e alcalis;
Secagem rápida;
Bom brilho;
Possibilidade de aplicação a baixas temperaturas (0°C);
Facilidade de retoque a longo prazo.

Características

Cor: Catálogo

Aspeto: Brilhante

Densidade (23°C): 1,25 ± 0,02 (branco)

Viscosidade (23°C): 100" ± 10" Ford IV

Rendimento Teórico: 9 ± 2 m² / Litro (40 µm secos)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem

Superficial: ± 1 hora **Repintura:** Mínimo 6 horas

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem encontrar-se limpas, desengorduradas e isentas de poeiras.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo, pistola convencional ou airless. Mexer bem o produto antes de utilizar. Aplicar uma a duas demãos de acordo com o esquema de diluição apresentado. Depois de aplicado deve-se aguardar 3 dias para assegurar a secagem completa.

Diluição:

Trincha ou rolo: Pronto a aplicar **Pistola convencional:** 20% (volume) **Pistola airless:** 0 – 5% (volume)

Diluyente Recomendado: Diluyente Mosto-Sil (S4125-L)

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de proteção.
Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L, 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.