

Identificação Técnica

Produto formulado à base de resinas de Hydro-Pliolite® segundo uma nova tecnologia EBS (Emulsified Binding System) para aplicação em interior e exterior.

Campo de Aplicação

Indicado para a aplicação em paredes interior e exterior, quando se pretende reforçar a proteção e melhorar a aderência das tintas de acabamento. Para fachadas em betão. Permite o acabamento com qualquer tipo de tinta aquosa.

Propriedades

Boa aderência das tintas de acabamento;
Baixo odor;
Fácil aplicação;
Uniformização da absorção do substrato;
Boa capacidade de penetração do substrato;
Boa formação de filme em condições difíceis.

Características

Cor: Branco
Aspeto: Mate
Densidade (23°C): 1,44 ± 0,02
Viscosidade (23°C): 2000 ± 500 mPa.s
Rendimento Teórico: 9 - 12 m² / Litro / Demão
Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte (porosidade), espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora **Repintura:** 4 - 6 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/g): 30 g/l (2010)
Contém no máximo: 30 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, as superfícies a pintar devem encontrar-se secas, isentas de gorduras e poeiras. Se for no exterior, aconselha-se uma limpeza com jato de água, deixar secar e retocar as zonas danificadas.

Em Superfícies Novas:

Deve-se aguardar pela cura completa do cimento (1 mês). Antes de aplicar o produto é aconselhável escovar cuidadosamente a superfície para eliminar eventuais partículas soltas.

Em Superfícies Pintadas:

Retirar bem toda a tinta “velha” mal aderente. Se necessário, retocar as zonas danificadas e proceder como em rebocos novos.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)
Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Em Superfícies Contaminadas:

Com algas ou fungos, recomenda-se limpar previamente com o CleanWall (S0791-L).

Processo de Aplicação:

Rolo (anti gota), trincha e pistola Airless.

Homogeneizar bem o produto e aplicar uma demão (ver esquema de diluição).

Em rebocos irregulares ou substratos com elevada absorção é aconselhável aplicar duas demãos do produto.

Diluição:

Trincha ou Rolo: aplicar o produto tal e qual como é fornecido

Pistola Airless: se necessário diluir com 5 – 10 % de água potável

Obs.: Em rebocos afagados (com menor absorção) ou em situações de repintura sobre tintas envelhecidas é aconselhável diluir o produto com 25% de água potável.

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água Potável

Nota: As superfícies não devem estar acima dos 25°C e deve ser evitada a aplicação nas horas de maior calor, chuva ou ventos fortes.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto (entre 5 a 35°C), seco e bem ventilado.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.