

## Identificação Técnica

Produto formulado com uma emulsão baseada num copolímero vinílico de alta performance.

## Campo de Aplicação

Indicado para rebocos areados, lisos, fibrocimento, betão, entre outros, onde seja necessário proceder à fixação de cal existente.

## Propriedades

Excelente aderência aos suportes;  
Índice reduzido de cheiro durante a aplicação;  
Aplicável em exterior e interior.

## Características

**Cor:** Leitoso

**Aspeto:** Filme contínuo e mate

**Densidade (23°C):** 1,00 ± 0,02

**Viscosidade (23°C):** 3500 ± 500 mPa.s

**Rendimento Teórico:** 10 - 12 m<sup>2</sup> / Litro (20 µm)

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Superficial:** ± 1 hora

**Repintura:** 3 – 4 horas (dependendo das condições climatéricas)

## Teor em COV

**Limite UE (Cat. A/g):** 30 g/l (2010)

**Contém no máximo:** 30 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral, as superfícies devem estar devidamente secas, duras, limpas e libertas de areias mal aderentes.

No caso de repinturas é muito importante remover toda a cal “velha” mal aderente com a ajuda de uma escova.

### Processo de Aplicação:

Rolo, trincha e pistola.

Proceder à mistura do Fixocal com água na proporção indicada e aplicar uma demão.

Deixar secar bem antes de aplicar a tinta de acabamento.

**Diluição:** 2 partes de Fixocal: 1 parte de Água (mínimo)

**Diluyente Recomendado/Limpeza:** Água

### A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

## Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

## Embalagens

1L, 5 L e 15 L

## Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

### A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.