

## Identificação Técnica

Produto formulado à base de um veículo óleo resinoso com pigmentação adequada.

## Campo de Aplicação

Indicado na preparação de paredes interiores para posterior acabamento com tintas aquosas. Adequado também para superfícies com absorção intensa e não uniforme.

Desenvolvido especialmente para regularizar e uniformizar a absorção em superfícies como o pladur.

## Propriedades

Substitui a primeira demão de tinta;

Regulariza a absorção da superfície;

Ótima lixagem;

Evita o aparecimento de manchas de brilho e cor na aplicação da tinta de acabamento;

Boas propriedades antialcalinas;

Excelente aderência aos suportes pulverulentos.

## Características

**Cor:** Branco ou cores claras

**Aspeto:** Fosco

**Densidade (23°C):** 1,48 - 1,54

**Viscosidade (23°C):** 110'' – 130'' Ford IV

**Rendimento Teórico:** 10 - 14 m<sup>2</sup> / Litro

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Superficial:** ± 30 minutos

**Repintura:** 2-3 horas (dependendo das condições climáticas)

## Teor em COV

**Limite UE (Cat. A/h):** 750 g/l (2010)

**Contém no máximo:** 750 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral, as superfícies devem estar secas, isentas de poeiras e gorduras.

No caso de repintura deve ser retirada toda a tinta "velha" mal aderente.

### Processo de Aplicação:

Trincha ou rolo.

Depois de homogeneizar bem, aplicar uma demão do produto tal como é fornecido.

**Diluição:** Se a superfície for pouco porosa recomenda-se a diluição do produto até 20%.

**Diluyente Recomendado/Limpeza:** Diluyente Sintético (S2621-L)

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

## Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

## Embalagens

1L,5 L e 20 L

## Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

### A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.