

Identificação Técnica

Tinta formulada à base de uma emulsão estireno acrílica dotada de excelente resistência à intempérie.

Campo de Aplicação

Decoração e proteção de fachadas exteriores onde seja necessário impermeabilizar e disfarçar defeitos no suporte, proporcionando acabamentos de excelente qualidade com uma ótima relação qualidade/preço. Também pode ser utilizada em interiores.

Propriedades

Excelente poder de cobertura;
Acompanha as microfissuras existentes na parede;
Confere películas secas com grande elasticidade;
Boa durabilidade e retenção de cor;
Bom poder de impermeabilização;
Permanência de bom aspeto de longa duração;
Fácil aplicação e rápida secagem.

Características

Cor: Catálogo

Aspeto: Acetinado

Densidade (23°C): $1,27 \pm 0,02$ (branco)

Viscosidade (23°C): 18000 ± 1000 mPa.s (branco)

Rendimento Teórico: 1 -2 m² / Litro / 2 Demãos

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 3-4 horas **Repintura:** mínimo 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010)

Contém no máximo: 40 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, sujidade, poeiras e bem dura.

Suportes novos em cimento:

Após a cura total do cimento (aproximadamente um mês) deve ser efetuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) ou Stop-Sil Isolador Acrílico Aquoso Branco (S0721-).

Rebocos com pinturas antigas:

Remover a tinta “velha” não aderente por escovagem ou com jato de água e repara as zonas danificadas.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Aplicar um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinação, aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L).

Suporte com fungos e algas:

Se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efetuar uma limpeza com o CleanWall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução Desinfetante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

Processo de Aplicação:

Trincha e rolo de pelo comprido.

Mexer bem a tinta antes de ser aplicada.

Aplicar a primeira demão diluída com 10% de água potável.

Depois de secar, aplicar duas a três demãos de tinta diluída até 2% de água potável.

Passar na película húmida o rolo rugo para obter o efeito ligeiramente texturado.

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Nota 1: Não aplicar a tinta em temperaturas inferiores a 10°C, nem superiores a 35°C e com humidades relativas superiores a 80%.

Nota 2: Em superfícies muito irregulares devera ser aplicada a terceira demão para assim se obter uma película mais espessa e uniforme.

Nota 3: É possível a repintura sobre tintas texturadas desde que se encontrem em bom estado de conservação (aderência, resistência, entre outros).

Segurança

Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.