

Identificação Técnica

Produto formulado à base de resinas estireno acrílicas, dotado de excelente resistência à intempérie.

Campo de Aplicação

Indicado para a pintura de pavimentos de ténis em betão e/ou cimento em interior ou exterior.

Propriedades

Excelente poder de cobertura;
Fácil aplicação;
Secagem rápida;
Elevada resistência à intempérie;
Boa resistência mecânica.

Características

Cor: Diversas

Aspeto: Acetinado

Densidade (23°C): $1,27 \pm 0,02$

Viscosidade (23°C): 1800 ± 1000 mPas

Rendimento Teórico: 8 ± 10 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte (porosidade e rugosidade), espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Manipulável: 3 – 4 horas **Duro:** 24 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010)

Contém no máximo: 40 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

Superfícies Novas: Recomenda-se varrer ou escovar muito bem a superfície a pintar.

Nas superfícies novas aplicar duas demãos diluídas a 30% água.

Repintura: Recomenda-se lavar bem a superfície com jato de água e deixar secar. Se necessário, retirar a tinta “velha” com uma escova.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo e pistola.

Homogeneizar bem o produto antes de iniciar a aplicação.

A tinta deve ser aplicada apenas quando as superfícies estiverem bem secas para evitar problemas de má aderência.

Aplicar a primeira demão diluída com 30% de água. Depois de secar, aplicar a segunda demão também diluída com 30% de água, afim de obter uma boa drenagem do piso.

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Nota: Recomenda-se aplicar o produto a temperatura superior a 5°C. As superfícies não devem estar acima dos 25°C e deve ser evitada a aplicação nas horas de maior calor, chuva ou ventos fortes.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Segurança

Provoca irritação ocular grave. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Manter fora do alcance das crianças. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada, em armazém coberto (entre 5°C a 35°C), seco e bem ventilado.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.