

Identificação Técnica

Produto baseado numa emulsão 100 % acrílica aquosa de alta qualidade para fachadas.

Campo de Aplicação

Na construção civil em decoração e proteção de rebocos, betão, cimento e outros materiais de exterior. Poderá ser também aplicada em interiores. Acabamento mate aveludado de elevada qualidade.

Propriedades

Excelente solidez à intempérie;
Proporciona películas dotadas de excelente tenacidade e flexibilidade;
Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas;
Secagem rápida;
Bom poder de cobertura;
Possibilita acabamentos de elevado nível em rebocos areados, lisos, fibrocimento, madeira, entre outros.
Fácil aplicação.

Características

Cor: Catálogo

Aspeto: Liso, Mate aveludado

Densidade (23°C): $1,46 \pm 0,03$ (branco)

Viscosidade (23°C): 4000 ± 500 mPa.s

Rendimento Teórico: 12 ± 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora **Repintura:** ± 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010)

Contém no máximo: 40 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, sujidade, poeiras e bem dura.

Suportes novos em cimento:

Após a cura total do cimento (aproximadamente um mês) deve ser efetuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) ou de Stop-Sil Isolador Acrílico Aquoso Branco (S0721-L).

Rebocos com pinturas antigas:

Remover a tinta velha não aderente por escovagem ou jato de água e reparar as zonas danificadas. Aplicar um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinhação aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L).

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Suportes com fungos e algas:

Se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efetuar uma limpeza com CleanWall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução de Tratamento de Paredes e Tetos (S0797-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

Processo de Aplicação:

Trincha e rolo ou pistola.

Mexer bem a tinta antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pelos. Após 4 horas (mínimo) da aplicação de um primário isolador aplicar a primeira demão de Jocril de acordo com o esquema de diluição apresentado. Após 4 horas de intervalo pode dar-se a segunda demão e assim sucessivamente.

Para o acabamento ficar mais perfeito recomenda-se a lixagem com folha de grão médio da superfície após a aplicação da primeira demão retocando, também, todas as zonas com deformações.

Diluição (Água): 1ª Demão: 15 - 20% (volume)

Demãos Seguintes: 5 – 10% (volume)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Segurança

Manter afastado das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

1L, 5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.