

Identificação Técnica

Produto baseado numa emulsão 100 % acrílica aquosa de alta qualidade para fachadas.

Campo de Aplicação

Pinturas de elevada qualidade em suportes de rebocos arcados, betão, cimento, tijolo, entre outros, para exteriores. Também se aplica em interiores.

Propriedades

Excelente poder de cobertura;
Excelente solidez à água e à intempérie;
Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas;
Excelente durabilidade;
Excelente retenção de sujidades;
Com propriedades hidrofóbicas;
Excelente aplicabilidade.

Características

Cor: Catálogo

Aspeto: Mate aveludado, Liso

Densidade (23°C): $1,36 \pm 0,03$ (branco)

Viscosidade (23°C): 3500 ± 500 mPa.s

Rendimento Teórico: Sobre suportes lisos: 10-14 m² / Litro por demão

Sobre ETICS: 4-6 m²/Litro por demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C, 60% HR)

Superficial: ± 1 hora **Repintura:** ± 4 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010)

Contém no máximo: 40 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, sujidade, poeiras e bem dura.

Suportes novos em cimento:

Após a cura total do cimento (aproximadamente um mês) deve ser efetuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) ou Stop-Sil Isolador Acrílico Aquoso Branco (S0721-L) ou ainda Siprolite Primário Aquoso Branco (S0743-L).

Rebocos com pinturas antigas:

Remover a tinta velha não aderente por escovagem ou jato de água e reparar as zonas danificadas. Aplicar

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinação aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L).

Suportes com fungos e algas:

Se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efetuar uma limpeza com CleanWall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução de Tratamento de paredes e Tetos (S0797-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

Suportes com Sistema de Isolamento Térmico para Exterior (ETICS): Remover a sujidade e impurezas cuidadosamente com jato de água a baixa pressão de seguida reparar as zonas danificadas.

Processo de Aplicação:

Trincha e rolo anti-gota ou pistola.

Mexer bem a tinta antes de ser aplicada. Utilizar trinchas e pincéis macios que não larguem pelos.

Aplicar duas ou três demãos de Novacryl HP diluída nas proporções indicadas tendo em atenção o intervalo entre demãos.

Diluição (Água): 1ª Demão: 10% (volume)

Demãos Seguintes: 5% diluição (volume)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Nota1: A aplicação deve ser efetuada a uma temperatura superior a 5°C e uma humidade relativa inferior a 80%. Não aplicar com o suporte exposto diretamente ao sol ou se se prevê que possa chover durante o intervalo de secagem da tinta.

Nota2: No caso de aplicação sobre ETICS, ter o cuidado de não selecionar cores com baixa reflectância solar, devido ao aumento do risco de degradação precoce do revestimento ou fissuração do suporte. Em caso de dúvida consultar a equipa técnica.

Segurança

Manter afastado das crianças. Usar luvas e óculos de proteção. Utilizar em locais bem ventilados.

Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

1L, 5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.