

## Identificação Técnica

Tinta formulada à base de uma emulsão copolímera de acetato de vinilo e VeoVa.

## Campo de Aplicação

Decoração e proteção de paredes em acabamento texturado de alta qualidade.

## Propriedades

Proporciona bonitos acabamentos em qualquer tipo de reboco;  
Permite disfarçar pequenas fissuras ou imperfeições;  
As superfícies depois de secas apresentam excelente resistência à água e aos alcalis;  
Bom poder de impermeabilização;  
Fácil aplicação e rápida secagem.

## Características

**Cor:** Catálogo

**Aspeto:** Texturado

**Densidade (23°C):** 1,59 ± 0,03 (branco)

**Viscosidade (23°C):** 30000 ± 5000 mPa.s (branco)

**Rendimento Teórico:** 1 – 1,5 m<sup>2</sup> / Litro

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Superficial:** 1 - 2 horas

**Repintura:** 3 - 4 horas

## Teor em COV

**Limite UE (Cat. A/a):** 30 g/l (2010)

**Contém no máximo:** 10 g/l COV

## Aplicação

**Preparação da Superfície:** De uma forma geral a superfície a pintar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, sujidade, poeiras e bem dura.

**Suportes novos em cimento:** Após a cura total do cimento (aproximadamente um mês) deve ser efetuada uma escovagem para remover as partículas soltas e aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L) ou Stop-Sil Isolador Aquoso Branco (S0721-).

**Rebocos com pinturas antigas:** Remover a tinta “velha” não aderente por escovagem ou com jato de água e repara as zonas danificadas. Aplicar um isolante tal como indicado em suportes novos. Se a tinta antiga apresentar farinação, aplicar uma demão de Lacalite – Primário Fixador Branco (S0715-L).

**Suporte com fungos e algas:** Se o suporte estiver muito contaminado ou se a área a tratar for muito grande, deve-se efetuar uma limpeza com o CleanWall (S0791-L). Numa área pequena pode-se usar a Solução Desinfetante (S0700-L) e posteriormente proceder como descrito em suportes novos.

### Processo de Aplicação:

Trincha, rolo de pelo ou rugo. Mexer bem a tinta antes de ser aplicada. Aplicar a primeira demão diluída com 20% de água potável. Depois de secar, aplicar a segunda demãos sem diluição, de seguida, picar a tinta com a escova ou utilizar um rolo rugo para obter o efeito desejado.

## Embalagens

5 L e 15 L

## Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.