

Identificação Técnica

Produto formulado com base em sais orgânicos e solventes aromáticos.

Campo de Aplicação

Produto indicado para a prevenção e tratamento da madeira exterior, contra o ataque de fungos causadores de podridão e de insetos.

Propriedades

Elevado poder de impregnação;
Alta proteção da madeira;
Compatível com vários produtos de acabamento;

Características

Cor: Incolor, verde e castanho

Densidade (23°C): 0,86 ± 0,02

Rendimento Teórico: 5 - 7 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 30 minutos

Manipulável: ± 1 hora

Repintura: ± 4 horas

Aplicação

Preparação da Superfície:

A madeira deve encontrar-se seca, isenta de poeiras e gorduras.

Se a madeira estiver com algum produto é necessário proceder à remoção completa do mesmo e de seguida proceder a uma escovagem geral de madeira.

Processo de Aplicação:

Trincha, pistola ou imersão. Homogeneizar bem antes de iniciar a aplicação. Aplicar duas a três demãos fartas de Protetor para Madeira tal como é fornecido sem necessidade de diluição. Se a aplicação for feita por imersão, deve permanecer imersa durante 5 a 10 minutos. Se a madeira se destinar a estar em contato com o solo, recomenda-se que a madeira fique imersa durante pelo menos 1 hora.

Diluyente Limpeza: Diluyente Sintético (S2621-L)

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Aplicar em locais devidamente arejados, longe de fontes de calor. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

1 L, 5 L e 25 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.