

Identificação Técnica

Produto à base de resinas poliéster insaturadas, cargas e pigmentos selecionados.

Campo de Aplicação

Indicado no setor da indústria metalomecânica. Não se destina a aplicação em edifícios e estruturas associadas nem em retoque de veículos.

Propriedades

Fácil aplicação;
Endurecimento rápido;
Elevado poder de enchimento;
Fácil lixagem.

Características

Componentes: Dois

Cor: Cinzento

Aspeto: Fosco

Densidade (23°C): 1,60 ± 0,01

Viscosidade (23°C): 1000000 ± 200000 mPa.s

Secagem(20°C)

Seco: ± 5 minutos **Lixável :** ± 30 minutos

Aplicação

Preparação da Superfície:

A chapa deve ser, previamente, lixada e desengordurada antes de se aplicar o betume pois só assim é garantida uma boa aderência.

Processo de Aplicação:

Espátula. Deve-se preparar somente a quantidade necessária a utilizar de imediato pois os componentes reagem quimicamente de forma rápida dando origem, após poucos minutos, a uma massa dura. Se necessário, aplicar mais que uma camada de betume devendo-se aguardar cerca de 30 minutos, lixando previamente.

Se o betume não estiver totalmente seco, passar um pano embebido em Diluente Celuloso (S2501-L).

Proporção da mistura (peso):

Betume: 100 g **Endurecedor (S1851-K):** 2 – 3 g

Conservação da mistura (20°C): 5 – 6 minutos

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de proteção. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

Betume: 1 Kg e 5 Kg

Endurecedor (S1851-K): 20 g e 40 g

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Estabilidade em Armazém

Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.